

Eloksal kaplama tesislerinde atıksu ve hammadde geri kazanımının önemi

Kemal TTN¹, Zafer UTLU², B.Yeřim BYKAKINCI³

Geliř tarihi / Received: 23.03.2017

Dzeltilerek Geliř tarihi / Received in revised form: 27.03.2017

Kabul tarihi / Accepted: 06.04.2017

zet

Ekstrzyon yntemiyle retilen alminyum profil malzeme zerine yapılan eloksal kaplama, eloksal banyolarında kullanılan asidin elektrolit, kaplanacak olan profil malzeme ise anot grevi yaptırılarak genellikle doęru akım ile yapılan elektroliz iřlemidir.

Eloksal kaplama banyolarından atıksu ve hammadde geri kazanımı iin son yıllarda kullanılmaya bařlanan klasik arıtma yntemlerindeki arıtma yetersizliklerini gideren ileri arıtma yntemlerden reneli iyon deęiřtiriciler ve membran prosesler kullanılmaktadır.

Membran proseslerle banyo atıksuları belirli bir basınta ok kk gzenek yapısına sahip membrandan geirilerek (szlerek) atıksudan temizsu ve hammadde geri kazanılmaktadır. İyon deęiřtirici reine filtreler katyon ve anyonları zerinde tutarak atıksudan uzaklařtırırlar. İyon deęiřtirici reinelerin rejenerasyonunda kullanılan saf su, asit ve baza gre reine zerinde tutulan iyonların kimyasal reaksiyonu ile hammadde geri kazanılmaktadır.

Geri kazanım-arıtma verimlięi atıksu karakterine, arıtma iřleminde kullanılan yntemlere ve bu yntemlerde kullanılan ekipmanın zellięine gre deęiřkenlik gstermektedir. Geri kazanılan

¹Kemal TTN, kemaltutun@mynet.com

²İstanbul Aydın ni., Mhendislik Fakltesi, Makina Mh., İstanbul, zaferutlu@aydin.edu.tr

³İstanbul Aydın ni., Mhendislik Fakltesi, Tekstil Mh., İstanbul, yesimbuyukakinci@aydin.edu.tr

hammadde ve atıksu ile kaplama maliyetleri düşürülmekte, proses verimliliği artırılmakta ve doğal kaynak tasarrufu sağlanmaktadır. Kaplamadan oluşan çevre kirliliğinin azaltılmasıyla sürdürülebilir kalkınma desteklenirken ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: *Eloksal kaplama, atıksu, arıtma, geri kazanım*

Importance of recovery of rawmaterials and wastewater at anodizing coating facility

Abstract

Anodizing that is done on an aluminum material with extrusion method provide using it as electrolyte of acidand anode of aluminum material generally for anodizing baths for current electrolysis process.

For recovery of rawmaterials and waste water from anodizing coating baths, ion exchange resins and membrane processes which are the further treatmentmet hods are used to eliminate the insufficiencies of conventional treatment methods.

Clean water and rawmaterials is recovered by means of filtered of bath wastewaters from membran that have very small pore structure after at a set puressure applied to membrane processes. Ion exchanger resin filters is hold to cations and anions in wastewater. Thus cations and anions is removed from wastewater. Besides wastewater and rawmaterials recovered by means of chemical reaction of the ions held on the resin used according to purewater, acid, and base during regeneration of ion exchanger resin filters. Recovery- reatment efficiency shows variability according to used methods and equipment characteristic. With recovery the costs of rawmaterials, wastewater and coating are decreased, process efficiency is increased and the saving of natural resource is provided. While a sustainable development is supported with the decreasing of environmental pollution due to coating, also the contribution to the national economy will be made.

While recovery-treatment efficiency shows variability according to used methods and equipment characteristic, within recovery the costs of

rawmaterials, wastewater and coating are decreased, process efficiency is increased and the saving of natural resource is provided. While a sustainable development is supported with the decreasing of environmental pollution due to coating, also the contribution to the national economy will be made.

Keywords:*anodising, wastewater, purification, recovery*

Giriř

lkemizde ve dnyada, sanayinin geliřmesine baėlı olarak atıksu arıtımı gn getike nemini artırmaktadır. Fabrikaların atıksularının deřarj limitlerinde olması iin kurulması gereken arıtım teknolojisi pahalı olduėundan oėu tesis, ynetmelikteki yasal bořlukları kullanarak evreyi bilinsizce kirletmeye devam etmektedir. Bununla birlikte nfus artıřına baėlı olarak meydana gelen retim artıřı da tesislerden ıkan atıksu miktarının artmasına sebep olmaktadır (stn ve ark., 2004).

Metal kaplama tesislerinde yksek miktarda kullanılan suyun geri kazanımı da son yıllardaki iklim deėiřikliėi ve kuraklık paralelinde daha da nem kazanmıřtır. Ykselen su maliyetleri, su kullanımına getirilmesi beklenen kısıtlamalar ayrıca evresel řartların iyileřtirilmesi baskısı su geri kazanımı saėlayacak teknolojilerin geliřtirilmesi ve kullanılmasını cazip kılmıřtır.

Aėır metaller, metal kaplama endstrisinde yaygın olarak kullanılmakta ve bu endstrilerden gelen atıksular toksik etkiye sahip aėır metal iyonlarını nemli miktarlarda iermektedirler. Bu sebeple, metal kaplama endstrisi endstriyel atıksuların arıtımında sorunların yoėun olarak grldėu endstrilerden biridir. Uygulanan prosese, kaplama trne ve miktarına baėlı olarak atıksuyun aėır metal ieriėi, pH'ı, rengi ve Kimyasal Oksijen ihtiyaı (KOI) deėeri farklılıklar gstermektedir (Dolay ve ark., 2009). Metal kaplama atıksularının toksik, kompleks, atıksu debi ve karakterinin deėiřken olması nedeniyle bunların arıtılması veya geri kazanımı iin klasik arıtma yntemlerine ilave olarak ileri arıtma yntemlerinin geliřtirilmesini-kullanılmasını gerektirmektedir.

Atıksuların geri kazanım ile yer altı su kaynakları korunacak, atıksu kirliliğinin ekolojik çevrede meydana getirdiği olumsuz etki ve doğadaki hasarları azaltılacaktır. Atıksudan geri kazanılan kimyasallar ile hammadde tasarrufu sağlanabilecek, bu kimyasalların üretimi esnasında kullanılan hammadde, enerji, su ve atıksu miktarı da azalarak sürdürülebilir kalkınma desteklenecektir.


Eloksal (anodik oksidasyon) kaplama

Eloksal kaplama, dayanıklı bir metal olan alüminyuma özel bir kaplama çeşididir. Fakat çeşitli korozif ortamlarda alüminyumun direnci yeterli değildir. Bu nedenle alüminyumun eloksal kaplanması gerekmektedir (URL1). Eloksal kaplama işlemi elektrokimyasal bir prosestir ve bu işlem sonucunda alüminyumun üstünde oluşan tabakanın kimyasal formülü Al_2O_3 şeklindedir. Kaplanacak olan alüminyum malzeme elektroliz işleminin anodu olarak işlem görmektedir. Belirli ve kontrol edilen bir akım (genellikle doğru akım - DA) yoğunluğu, kaplanacak alüminyum malzeme ile uygun bir katot arasında belirli bir süre için geçirilir. Bu süre, eloksal tabakasının özellik ve kalınlığına göre belirlenir. İşlem esnasında ısı ortaya çıkmakta olup banyonun soğutulması gerekir.

Eloksal kaplama işleminden önce alüminyum profil malzeme üzerindeki yağ ve partiküller yağ alma banyolarında temizlendikten sonra alüminyum yüzeyinin kostikle matlaştırılması, nötralizasyonu gibi ön işlemlere tabi tutulur. Eloksal kaplama işleminden sonra renklendirme yapılacak ise renklendirme banyolarında bu işlem alternatif akım yardımıyla nikel sülfat ve kalay sülfat kullanılarak yapılır. Kaplama işleminden sonra kaplamanın dayanıklılığının artması için tespit işlemi uygulanır. Banyoların kararlılığının koruması için banyoların belirli bir kimyasal konsantrasyon, iletkenlik, pH, sıcaklık gibi değerlerde olması gerekir. Eloksal kaplama prosesine ait genel bir iş akım şeması Şekil 1’de verilmiştir.

Őekil 1.Eloksal (anodik oksidasyon) kaplama genel iŐ akım Őeması*.

*Sektrdeki firmalardan yararlanılmıŐtır. Firmalara gre farklılıklar bulunabilmektedir.



Eloksal kaplamada genel olarak uygulanan işlemlerde kullanılan banyoların özellikleri:

1. Yağ Alma Banyosu: Alüminyum profillerin yüzeyindeki yağ, toz ve pisliklerin temizlendiği banyodur. % 3-5 konsantrasyonda alkali temizleme kimyasalı kullanılır. Banyo sıcaklığı 50-55 °C dir.
2. Eloksal Sökme Banyosu: Profil yüzeyindeki ve askı ayaklarındaki oksit tabakasının söküldüğü banyodur. %5 konsantrasyonda kostik içerir. Banyo %6-12 NaOH içermelidir. Banyo sıcaklığı 50-55 °C dir.
3. Matlaştırma Banyoları: %5-6 oranında kostik, %10-20 çözülmüş alüminyum ve %3-5 oranında da katkı malzemesi kullanılmaktadır. Banyo alkanitesinin 50-60 g/L, alüminyumun konsantrasyonunun 150-200 g/L olması istenir. Banyo sıcaklığı 70 °C dir.
4. Nötralizasyon Banyosu: %15-20 oranında sülfürik asit, % 0.7-1 oranında alüminyum sülfat ve 1-2 g/L konsantrasyonda oksidasyon kimyasalı içerir.
5. Eloksal Banyosu: Alüminyum konsantrasyonu 8-12 g/L, banyo sıcaklığı 18-22 °C aralığında olmalıdır. Eloksal kaplama banyosunun kaplama kalınlığına göre kullanılacak asit konsantrasyonu, banyo sıcaklığı, birim yüzey alanına verilmesi gereken akım ve voltaj değerleri Tablo 1. deki gibidir (URL 2).
6. Kalay İçerikli Elektrolitik Renklendirme Banyosu: Asit konsantrasyonunun 17-20 g/L, kalay sülfat konsantrasyonunun 4-6 g/L olması istenir.
7. Nikel İçerikli Elektrolitik Renklendirme Banyosu: Banyo 20-25 g/L Nikel Sülfat ve 70-80 g/L stabilizatör içerir.
8. Tespit Banyosu: Eloksal işleminde elde edilen oksit tabakası gözenekli bir yapıya sahiptir. Bu gözeneklerin iyi bir şekilde kapatılması ve dolayısıyla oksit tabakasının dayanıklılığının artması için tespit işlemi uygulanır.

Tablo 1.Eloksal kaplama kalınlığı iin banyo zellikleri*.

Elektrolitik Asidi	Konsan.(g/l)	Sıcaklık(C°)	Akım(A/dm²)	Voltaj (V)	Tabaka Kalınlığı (Mikron)
Slfrik	150/200	18/20	1.0/2.0	12/22	5/30
Slfrik	180/400	-5/5	1.5/3.0	15/70	25/125
Slfrik	160/180	10/20	1.2/2.0	12/25	5/35
Okzalik	5/10	10/20	1.2/2.0	12/25	5/35
Kromik	30/100	25/55	0.1/1.0	30/70	2/8
Slfosalı-Silik	60/70	18/25	2.0/3.0	35/75	15/35
Fosforik	120/250	20/30	1.0/2.0	30/120	1/30
Borik	40/50	70/100	1.0	50/5000	0,5
Slfrik	20/40	70/80	2.0	120/150	0,16

*Banyo zellikleri: Sektrdeki firmalardan yararlanılmıtır. Firmalar arasında farklılıklar deęişiklikler bulunmaktadır.

Eloksal kaplama ilemine tesir eden faktrler;

- Banyonun asit konsantrasyonu: Banyonun iletkenlik deęeri asit konsantrasyonu ile deęişmektedir. Elektrolit konsantrasyonundaki farklılıklar akım yoęunluęunda, voltajda ve banyo sıcaklığında deęişikliğe neden olmaktadır.
- Anodize banyosu voltajı ve akım yoęunluęu: Uygulamadaki voltaj artışı oksit gzenek sayısını azaltarak kaplamanın sertliğini dr.
- Banyodaki elektrolitin sıcaklığı: Sıcaklık artışını nlemek iin voltajın dk tutulması, sıcaklığın sabit tutulması iin akım yoęunluęunun sabit tutulması gerekir.
- Anodize banyosunun karıtırılması: Oksit tabakasının kalınlığını kontrol etmek iin hava ile karıtırma ilemi nemlidir. Banyo elektrolit yoęunluęunun ve sıcaklığının her tarafta aynı olması dzgn bir oksit tabakasının olumasını saęlayacaktır.

- Anodize olacak alüminyum malzemesinin alaşım kompozisyonu: İyi bir parlaklık elde etmek için üretimde saf (safa yakın) alüminyum kullanılmalıdır.
- Çözeltideki alüminyum miktarı: Eloksal banyosu çözünmüş alüminyumun 12 g/L üzerinde ise malzeme yüzeyinde donuk bir oksit tabakası elde edilmektedir.
- Banyoda bulunabilecek artık maddeler: Banyodaki 200 ppm miktarındaki demir, kaplama sonrası profil parlaklığının azalmasına neden olmaktadır. Pb, As, Cu vb. ağır metal miktarının 10 ppm'den az olması istenir. Banyo suyu klorsuz olmalıdır.
- Elektrik ileten baralar, katot sistemi ve ölçüsü, anot bağlantıları, gerekli elektriksel güç (katot/anot oranı), uygun askılama sistemi: Redresörler ile eloksal banyosu arasında elektrik iletkeni olarak kullanılan alüminyum baralar arasında mesafe arttığında voltaj kayıpları olmaktadır. Anot olarak bağlanan malzemeler üzerinde kullanılan askıların kesiti en az 0.2 mm²/amper ve katot-anot oranı 0.5-1 aralığında olmalıdır.
- Yüzey işlem banyolarında kullanılan suyun kalitesizliği kaplama üzerinde; yapışma, parlaklık, beneklenme, örtücülük azlığı, lekelenme, yüzey pürüzlüğü gibi uygunsuzluklar oluşmaktadır (Anonim, 2002).

Atıksu arıtma yöntemleri

Metal kaplama sanayi hızla gelişen sanayi dalları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Gelişen teknoloji ve tesislerine rağmen metal kaplama sanayi büyük miktarda çevre kirliliğine neden olmaktadır. Atıksulardaki kirleticileri gidermek (kirlilik yükünü azaltmak) için uygulanan klasik arıtma işlemleri Tablo 2'de verilmiştir (Eroğlu, 1988).

Tablo 2. Atıksulardaki kirleticileri gidermek iin kullanılan klasik arıtma yntemleri.

KİRLETİCİ	ARITMA PROSESİ
Askıdaki Katı Madde	ktrme, Yzdrme, Filtrasyon, Koaglasyon-ktrme, Fiziko Kimyasal İřlemler, Arazide Arıtma
Biyolojik Olarak Paralanabilir(Ayrıřabilir) Organik Maddeler	Aktif amur Sistemleri, Biyofilm Prosesleri, Stabilizasyon Havuzları, Lagnler, Anerobik Arıtma, Arazide Arıtma
Patojenler(Zararlı Mikroorganizmalar)	Klorlama, Ozonlama, Ultraviyole
Azot Giderimi	Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon, İyon Deęiřtirme, Kırılma Noktası Klorlaması, Olgunlařtırma Havuzları, Arazide Arıtma
Fosfor Giderimi	Metal Tuzları İlavesi İle ktrme, Kire Koaglasyonu-ktrme, Biyokimyasal Olarak Fosfor Giderimi, Arazide Arıtma
Aęır Metal Giderimi	Kimyasal ktrme, İyon Deęiřtirme, Arazide Arıtma
znmř İnorganik Katı Giderimi	İyon Deęiřtirme, Ters Osmoz
Yaę ve Gres Katı Giderimi	Yzdrme
kelebilen Katı Maddelerin Giderimi	Izgara, Kumtutucu

Atıksuların arıtılması iin kirleticilerin řekline gre fiziksel, kimyasal ve biyolojik yntemler kullanılmaktadır (Curi, 1980). Fiziksel arıtma sistemleri (birincil) atıksudaki yzen ve kebilen katı maddelerin uzaklařtırılması amacıyla uygulanır. Fiziksel yntemler; ızgaralama, dengeleme, szme (filtrasyon), yzdrme, kum tutma, elekten geirme, flotasyon, ktrme, adsorbsiyon vb. iřlemleri kapsamaktadır. Kimyasal yntemler (ikincil) olarak; ntralizasyon,

koagülasyon-flokülasyon, kimyasal oksidasyon, iyon deęiřtirme, kimyasal oksidasyon, dezenfeksiyon vb. yöntemler kullanılır. Biyolojik arıtma işlemleri (ikincil) ise suda çözünmüş olan organik maddeleri bakteri etkisiyle karbondioksit haline getirerek sudan uzaklařtırmaktır.

İkincil tasfiye işlemleri, atıksulardaki askıda bulunan katı madde ve patojenik mikroorganizmaları önemli miktarda gidermesine rağmen ağır metal, azot, fosfor konsantrasyonlarına az etki yapmaktadır. Üçüncü derece tasfiye ise atıksuyun içinde bulunan bu tür kirleticileri uzaklařtırmayı amaçlamaktadır (Curi, 1980).

Atıksu geri kazanımında teknoloji seçimi proses verimlilięi bakımından oldukça önemli olmaktadır. Atıksu geri kazanımı için seçilecek teknoloji tipini etkileyen faktörler; atıksuyun nerede geri kullanılacağı, atıksu karakteristikleri, geri kazanılacak atıksuyun kalitesi, eser elementlerin miktarı, mevcut duruma uyumu, prosesin esneklięi, işletme, bakım, enerji, kimyasal ve personel ihtiyacıdır. Atıksu geri kazanımı için uygulanan arıtma teknolojileri ve giderdikleri kirleticiler Tablo 3'te verilmiştir (URL 3).

Tablo 3. Atıksu geri kazanımı iin uygulanan arıtma teknolojileri ve giderdikleri kirleticiler.

Arıtma birimleri	Askıdaki Katı Madde	Kolloidal Maddeler	Partikller Organik Madde	znmř Organik Madde	Azot	Fosfor	Eser Maddeler	Toplam znmř Madde	Bakteri	Protozoa	Virs
İkincil arıtma	X			X							
Ntriient giderimi				X	X	X					
Filtrasyon	X								X	X	
Yzey filtrasyonu	X		X						X	X	
Mikrofiltrasyon	X	X	X						X	X	
Ultrafiltrasyon	X	X	X						X	X	X
Flotasyon	X	X	X							X	X
Nanofiltrasyon			X	X			X	X	X	X	X
Ters osmoz				X	X	X	X	X	X	X	X
Elektrodiyaliz		X						X			
Karbon adsorpsiyonu				X			X				
İyon deęiřtirme					X		X	X			
İleri oksidasyon			X	X			X		X	X	X
Dezenfeksiyon				X					X	X	X

İleri arıtma yntemleri

Esas olarak ileri atıksu arıtma teknolojileri, suyu yeniden kullanma amacıyla arıtmak iin uygulanan yntemlerdir. İkincil arıtma ile arıtılmıř atıksuların daha ileri (ncl) arıtımına, ařaęıdaki belirtilen nedenlerden dolayı ihtiya duyulabilir (Mackenzie, 2015):

- Artan nüfusa bağlı olarak nehir, akarsu ve göllere deşarj edilen organik madde ve askıdaki katı madde yükündeki artış,
- Daha etkin dezenfeksiyon sağlamak üzere askıda katı madde gideriminin artırılmasına olan ihtiyaç,
- Hassas su kütlelerinde ötrofikasyonu önlemek amacıyla besi maddesi giderimine olan ihtiyaç,
- Suyun yeniden kullanımını engelleyen veya durduran bileşenlerin giderimine olan ihtiyaç

İleri arıtma (üçüncül); membran biyoreaktörler(mbr), membran prosesler (mikrofiltrasyon (mf), nanofiltrasyon (nf), ultrafiltrasyon (uf), ters osmoz (ro)), elektrodializ, iyon deęiştirme, ileri oksidasyon, elektrokimyasal yöntemler, ileri adsorpsiyon kullanılarak ikincil arıtmada giderilemeyen kirleticilerin uzaklaştırılmasında kullanılan prosesleri kapsar.

İleri arıtma yöntemleri, son yıllarda bu klasik yöntemlerin temelinde dayanılarak geliştirilen ve klasik arıtma yöntemleri ile atıksularda arıtılamayan kirliliklerin giderilmesinin yanında atıksudan geri kazanılan kimyasalların ve atıksuyun tekrar proseste kullanımına imkân verebilmektedir. Klasik arıtma işlemleri uygulanmış atıksularda giderilemeyen çözünmüş madde, organik madde ve askıdaki katı madde (AKM) vb. gibi kirleticilerin arıtımı ilave arıtma sistemlerini gerektirmektedir. İleri arıtmada atıksuyun içerisindeki uçucu organik karbon, ağır metal, iyon, tat, koku gibi parametreler giderilmektedir.

Membran prosesleri

İleri arıtma yöntemlerinden biri de membran prosesleridir. Membranlar moleküler karışımların ayrılması için kullanılan ayırma prosesi olarak ifade edilebilirler. İki faz arasında seçicilik yapan bir ayıraç olarak da tanımlanabilirler (Acar ve ark., 2002). Membran filtrasyonu için kullanılan membran yarı geçirgen olup bazı bileşenleri için yüksek geçirgenli bazıları ise az geçirgenli olan sentetik malzemedir. Membran filtrasyonu işleminde bileşenlerin ayrılması için, su membran yüzeyine doğru pompalanır. Bunun


sonucunda sznt suyunun ve konsantrenin ayrılması gerekleřir. Membran tasarımımda 0.034-0.170 m³/sa.m² aralıęındaki akı deęerleri kullanılır. Membranlar; membran gzenek boyutu, molekler aęırlık nleme sınırı (MWCO), membran materyali ve geometrisi, giderilmesi hedeflenen maddeler ve arıtılacak ve/veya arıtılan suyun kalitesine gre tanımlanırlar (Mackenzie, 2015).

Szme (filtrasyon) iřlemi, kirliliklerin giderilmesi iin birbirinden farklı ařaęıdaki iřlemlerle gerekleřmektedir (Eroęlu, 1999);

- Mekanik Szme: Kullanılmıř suların filtre yataęından geerken bazı kirleticilerin filtre malzemesi tarafından tutulması iřlemidir. Sspansiyon haldeki katıların boyutları, yatak malzemesi gzeneklerinden byk olduęu iin burada tutulurlar.
- kelme: Filtrede filtre yataęının zerinde bir durgun su stunu bulunmaktadır. Burada kelme iřleminde olduęu gibi bazı danecikler filtre yataęının zerine kelir.
- Adsorpsiyon (Tutulma): Kolloidlerin kk aplı askıdaki katı maddelerin sudan uzaklařtırılmasında en mhim iřlemlerden birisidir. Adsorpsiyon kuvvetleri 0.01-0.1 mikron gibi ok kısa mesafeler iin etkili olmaktadır. Burada kesiřme, atalet, yerekimi, difzyon ve hidrodinamik tesirler etki etmektedir.
- Kimyasal Reaksiyon: Filtrasyon iřlemi esnasında bazı reaksiyonlar meydana gelmektedir. Suda oksijen mevcut ise organik maddeler aerobik olarak ayrırır.1 gr organik madde ayrırırken 1.4 gr oksijen sarf edilmekte ve 0.16 gr amonyum oluřmaktadır. Oluřan amonyum bakteriler tarafından okside olmaktadır.
- Biyolojik Faaliyet: Filtre yataęında ve yatak zerinde yařayan mikroorganizmalar, biyolojik faaliyet gsterirler. Bu mikroorganizmalardan bir kısmı szme, kelme ve adsorpsiyon ile daneciklerinin yzeyinde tutulur.

Membran proseslerle ayırma iřleminin řematik gsterimi řekil 2’de verilmiřtir (akmakı, 2013).

Şekil 2. Membran proseslerle ayırma işleminin şematik gösterimi.



Karışım halindeki pek çok maddenin ayrılması amacıyla gaz ayırımı, katı/sıvı ve sıvı/sıvı ayırımı ile membranlar kullanılabilir. I. Faz besleme, II. Faz ise, süzüntü (temiz su) fazı olarak adlandırılmaktadır. I. Faz ya da besleme çözeltisi içerisinde bulunan bazı türler membran tarafından tutulmaktadır.

Membran proseslerinin en büyük avantajları; enerji tüketiminin düşük olması, ek kimyasal kullanımını gerektirmemesi, kullanılan ekipmanların basitliği ve işletim kolaylığıdır (Kural, 2000). Katı partiküllerin ayrılması, çözeltinin konsantre edilmesi, değerli maddelerin geri kazanılması ve çok kirli suların arıtılmasında membran prosesler sıklıkla kullanılmaktadır.

Membranlarda üç tip kirlenme vardır. Bunlar; kek tabakası oluşumu, gözeneklerin tıkanması ve gözenek içinin kirlenmesidir. Kek tabakası oluşumu ve gözeneklerin tıkanması membranın yüzeyindeki kirlenmedir. Gözenek tıkanması süresince alıkonan moleküller gözenekleri bloke ederken kek oluşumu sırasında tortulaşmış moleküller membran yüzeyinde birikir (URL 4).

Membranların tıkanması, sabit basınçta süzülen su debisindeki kademeli azalma veya sabit akıyı sağlamak için gerekli trans membran basıncındaki artış olarak tanımlanmaktadır. Tıkanma, partiküler madde, çözünmüş organik madde, ya da biyolojik büyüme nedeniyle

olabilir (Mackenzie, 2015). Membranların tıkanmasının ve verimin dřmesinin engellenmesi iin belirli bir sre filtrasyon iřleminden sonra membran zelliđine gre hava ve/veya su kullanılarak belirli periyotlarda hızlı ve yavař geri yıkama-durulama (rejenerasyon) yapılırlar.

Mikrofiltrasyon (MF);

Mikrofiltrasyon, akıřkandaki partikllerin basın yardımıyla mikro gzenekli membrandan geerek uzaklařtırıldıđı bir prosestir. Mikrofiltrasyon prensip olarak, ters osmoz, ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyonla temelde aynı iřlemlerdir sadece ayrıřtırılan materyalin boyut aralıđı farklıdır. MF membranlar zellikle suyun geri kazanımı iin kullanılmakta olup NF - RO iřlemleri ncesinde n arıtma iin tercih edilmektedirler (Koyuncu, 2001).

Ultrafiltrasyon (UF);

Yksek molekl ađırlıđına sahip znmř maddeleri, mikroorganizmaları ve askıda katı maddeleri sıvıdan uzaklařtıran bir ayırma prosesidir. Bu yntem safsızlařtırılacak sıvının yksek hızla membran yzeyine paralel akımıyla gerekleřir. Giriř ve ıkıř arasındaki basın farkı nedeniyle akım ynne dik dođrultuda ayırma iřlemi gerekleřir.

UF membranları da MF membranları gibi apraz akıřlı olarak iřletilmektedir. apraz akıř ile membranın devamlı suretle temizlenmesi ve kimyasal madde ihtiyacının azaltılması sađlanmaktadır. UF membranlarıyla 1-10 bar basın farkı arasında alıřılır. Membranda basın artırıldıđı zaman akı da artar ancak konsantrasyon polarizasyonunun etkisi akıyı sınırlamaktadır. Bunun nedeni, sınır tabakası iinde, membran st dzeyinde znen maddelerin birikmesidir. Bu durum daha sonra membran yzeyinin tıkanmasına neden olmaktadır (Koyuncu, 2001).

UF membranları genellikle tekstil endstrisinde hařıl maddelerinin ve indigo boyar maddelerinin geri kazanımı, kâđıt endstrisinde ađartma atıksularının konsantre edilmesi, metal endstrisinde yađ emlsiyonlarının konsantre edilmesi amacıyla kullanılmaktadır

(Barlas, 2002). Son yıllarda atıksudaki katı madde giderimi ve atıksudaki ağır metallerin gideriminde de UF tercih edilmektedir.

Nanofiltrasyon (NF);

Yaklaşık 1 nm (10 Å) büyüklüğündeki partikülleri uzaklaştırır. Bu yüzden “nanofiltrasyon” olarak adlandırılır. Nanofiltrasyon, mikrofiltrasyon ve ters osmoz arasında çalışır. Molekül ağırlığı 200-400’den büyük organik moleküller atılır. Aynı zamanda çözünmüş tuzların %20-98’i uzaklaştırılır. Tek değerlikli anyonları olan (monovalent) tuzlar (NaCl, CaCl₂) %20-80 oranında uzaklaştırılırken çift değerlikli anyonları olan (divalent) tuzlar %90-98 oranında atılır. Tipik uygulamalar arasında yüzey sularından renk ve toplam organik karbonun uzaklaştırılması, kuyu suyundan sertlik ve radyumun uzaklaştırılması, gıda ve atıksu uygulamalarında organik maddelerin anorganik kısımdan ayrılması sayılabilir. Trans membran basıncı 3.5-16 bardır (Kitiş ve ark., 2009).

Ters osmoz (RO);

Ters osmoz, konsantre çözeltiye, çözeltinin ozmotik basıncından daha yüksek basınç uygulanmasıyla ortaya çıkan kütle transfer olayıdır. Böylece su konsantre çözeltiden ayrılıp saf su tarafına akar ve aralarında konsantrasyon farkı bulunan iki faz meydana gelmiş olur. Eğer uygulanan basınç ozmotik basınçtan düşük olursa su seyreltik taraftan derişik tarafa doğru akar (Barlas, 2002). RO membranları bütün çözünmüş organik ve inorganik türleri ayırabilmektedir. Ters osmoz olayının teorisi, solvent ve çözeltilerin membran üst tabakasında çözüldüğü ve difüze olduğu çözünmedifüzyon modeline dayandırılmaktadır (Koyuncu, 2001). Ters osmoz ünitesinin işletimi nispeten basittir. Giriş suyu membran içeren üniteye beslenmekte ve çıkış suyu toplanmaktadır; atıksu ise ayrıca toplanmaktadır.

Membranların kullanımı, hala çözülmesi gereken birçok sorunu olmasına rağmen, on yıllardır birçok araştırma ve geliştirme çalışmasında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Birçok membran malzemesi laboratuvar araştırmaları sonucu geliştirilmiştir. Ancak modüllerin yüksek maliyetleri ve işletme koşullarında istenen verimin

elde edilmemesi membranların geniř alanda verimli kullanmasını sınırlamıřtır. Membran üretimindeki geliřmeler gnmzde yeni membran malzemelerinin geliřtirilmesine ve daha btnsel bir yaklařım benimseye baęlıdır (Aslan, 2016).

İyon deęiřtiriciler;

Sudaki belirli artı veya eksi ykl iyonların sudan alınarak yerine aynı yke sahip bařka iyonların suya verilmesi, bylelikle sudaki iyon dengesinin korunarak belirli iyonların giderilmesi iřlemine iyon deęiřimi denir. İyon deęiřirme ile renk, sertlik, demir ve mangan, nitrat ve dięer inorganikler, aęır metaller ve organik maddeler giderilebilir. İyon deęiřtirici, katyonik-asit iyon deęiřtirici veya anyonik-bazik iyon deęiřtirici olabilir (Cořkun, 2013).

Katyon veya baz deęiřirme, pozitif bir iyonun veya katyonun (kalsiyum, maęnezyum, sodyum, hidrojen, demir, mangan vb) dięer bir pozitif iyonla yer deęiřtirilmesidir. Anyon deęiřirme veya asit deęiřirme negatif bir iyonun yani anyonun (klor, slfat, nitrat vb.) dięer bir negatif iyonla yer deęiřtirilmesidir.

Katyon deęiřtiricilerle yapılan geri kazanım iřleminde kullanılan maddenin veya iyon deęiřtiricinin tipine baęlı olarak sodyum veya hidrojen iyonları ile sıvı iindeki katyonların bir kısmı veya tamamı yer deęiřtirir. Anyon deęiřtiricilerde karbonat veya hidrosit iyonları ile sıvı iindeki anyonların bir kısmı veya tamamı yer deęiřtirirler.

Sonuç

Dnyada ve lkemizde son yıllarda meydana gelen evre kirlilięi ve bunların ekolojik evrede meydana getirdięi olumsuz etkiler sonucunda yasal bořlukların ortadan kaldırılma alıřmaları bařlatılmıř ve deřarj kıstasları iin limitler daraltılmıřtır.

evre Kanunu altında ıkarılan ynetmelik ve teblięlerle bazı sektrlerin (kimya-tekstil gibi) proseslerinde atıksu geri kazanımı, atıksudan kimyasal geri kazanımı, enerji geri kazanımı vb. projeleri ile temiz üretim planlarının evre ve Őehircilik Bakanlıęı'na sunularak onaylatılması ve sunulan planların yıllık geliřme raporlarını bakanlıęa bildirmeleri istenmektedir.

Metal kaplama işlemlerinden oluşan atıksuların; belediye alt yapı tesisine veriliyorsa ilgili belediyenin deşarj yönetmeliğine, OSB altyapı tesisine veriliyorsa ilgili OSB yönetmeliğine, atıksular altyapı tesisi haricindeki dere, göl vb. alıcı ortama veriliyorsa Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne (URL 5) göre belirlenen deşarj limitlerine uygun olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle arıtılması istenmektedir.

Metal kaplama tesislerinde atıksu arıtma verimliliğinin artırılması amacıyla, klasik arıtma yöntemlerinin dışında ileri arıtma yöntemlerinin uygulanması da gerekmektedir. Atıksu ve hammadde geri kazanımında ileri arıtma yöntemlerden reçineli iyon deęiştiriciler ve membran prosesleri (mikrofiltrasyon, nanofiltrasyon ve ultrafiltrasyon) kullanılmaktadır. Membran proseslerle banyo atıksuları belirli bir basınçta çok küçük gözenek yapısına sahip membrandan geçirilerek (süzülerek) atıksudan temizsu ve hammadde geri kazanılmaktadır. İyon deęiştirici reçine filtreler katyon ve anyonları üzerinde tutarak atıksudan uzaklaştırırlar. İyon deęiştirici reçinelerin rejenerasyonunda kullanılan saf su, asit ve baza göre reçine üzerinde tutulan iyonların kimyasal reaksiyonu ile hammadde geri kazanılmaktadır.

Eloksal kaplama banyolarında yapılan arıtma-geri kazanım işlemleri ile atıksu ve kimyasal geri kazanımı yapılmakta, bunların tekrar proseste kullanımı sağlanarak hammadde, su ve doğal kaynaktan tasarruf sağlanmakta ve proses verimliliği de artmaktadır. Bunların yanında daha az hammadde kullanımı ve daha az atıksu oluşumu ile faaliyetin çevre boyutu etkisi de (hava, toprak ve su kirliliğine olan etkisi, doğal kaynak kullanımı) önem kazanmaktadır.

Sonuç olarak geri kazanım prosesleri ile tesisin arıtma verimliliği artarken, kullandığı arıtma kimyasalı ve enerji miktarı düşerek maliyetler azaltılmaktadır. Ayrıca deşarj limitlerinin aşılmasıyla meydana gelebilecek çevresel cezalar önlenebilmektedir. Doğal kaynakların korunması, su ve enerji tüketiminin azalması sayesinde ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlanacaktır.

Kaynaklar

- [1] Acar, F.N, Malko, E., (2002). *Sıvı membranların mekanizması ve uygulama alanları. Pamukkale niversitesi Mhendislik Bilimleri Dergisi*, Sayı:2, s.256, Denizli.
- [2] Anonim., (2002). *Alminyum Yzey İřleme Derneęi Kitabı, Alminyum Yzey İřlemleri -1, s.67.*
- [3] Aslan, M., (2016). *Membran Teknolojileri, evre ve Őehircilik Bakanlıęı, TUEV, Ankara.*
- [4] Barlas, H., (2002). *Suların Arıtımında İleri Teknolojiler Ders Notları*, İstanbul niversitesi, Mhendislik Fakltesi evre Mhendislięi Blm, Avcılar, İstanbul
- [5] Cořkun, T., (2013). *İyon Deęiřtirici Dizayn Notları*, Yıldız Teknik niversitesi, s.2,3, İstanbul.
- [6] Curi, K., (1980). *III. Atıksu Tanımlama ve Arıtma Kursu, Atıksu Arıtma Tesislerine Genel Bir Bakıř*, Boęazii niversitesi Mhendislik Fakltesi Teknoloji ve Sistem Arařtırmaları Enstits evre Sorunları alıřma Grubu Arıtma Sistemlerinin Tasarımı, s.1-10, İstanbul.
- [7] akmakı, M., (2013). *Su Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İřletme Esasları*, Yıldız Teknik niversitesi, evre Mhendislięi Blm, İstanbul.
- [8] Dolay, E., (2009). *Emaye Kaplama Endstrisi Atıksularının Fenton Prosesiyle Arıtılması*, Seluk niv. Fen Bilimleri Enstits evre Mhendislięi Blm Yksek Lisans Tezi, s.1- 2, Konya.
- [9] Eroęlu, V., (1988). *Atıksuların Arıtılması Dersi Ders Notları*, İstanbul Teknik niversitesi, İstanbul.
- [10] Eroęlu, V., (1999). *Su Tasfiyesi*, İstanbul Teknik niversitesi Yayını, s.179-184, İstanbul.
- [11] Kitiř, M., Yięit, N.., (2009). *evre ve Orman Bakanlıęı evre Grevlisi Eęitimi Ders Notları*, Sleyman Demirel niversitesi Mhendislik Mimarlık Fakltesi evre Mhendislięi, Isparta.

- [12] Koyuncu, İ., (2001). *Nanofiltrasyon Membranları İle Tuz Gideriminde Organik İyon Etkisi*, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul
- [13] Kural, E., (2000). *Tekstil Boyahane Atıksularının Nanofiltrasyon Membranları İle Geri Kazanımı ve Renk Giderimi*, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- [14] Mackenzie L. D., (2015). *Su ve Atıksu Mühendisliği Tasarım Esasları ve Uygulamaları*, (Çeviri Toröz, İ.), s.12-2, 12,-6, 26-2.
- [15] Üstün, G.E., Solmaz, S.K.A, Kestioglu, K., (2004). Organize sanayi bölgelerinde atıksu arıtımı. *Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi*, (s.1-9), Bursa.

İnternet kaynakları

- [1] URL 1-<http://www.metalyuzey.com>, *Alüminyum Eloksal Kaplama Nedir*; Metal Yüzey İşlem Tekniği San.Tic. Ltd. Şti. (Erişim tarihi 09.03.2017)
- [2] URL 2-<http://www.eloksal.gen.tr> , *Eloksal İşlemleri*, İdol Eloksal (Erişim tarihi 09.03.2017)
- [3] URL3-<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100320-7.htm>, *Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği* (2010), 20.03.2010 Tarih ve 27527 Sayılı Resmi Gazete (Erişim tarihi 09.03.2017)
- [4] URL 4-<http://www.ultramembrane.com> , *Membran Filtrasyonu*, Mayasan A.Ş. (Erişim tarihi 09.03.2017)
- [5] URL 5-<http://www.resmigazete.gov.tr> , *Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği* (2004), 31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete (Erişim tarihi 09.03.2017)